



سيلر بولي يوريثان ذات مركبين

الوصف

سيلر ذات مركبين مصنع من اجود انواع الراتنجات الاكريليك والمواد المائنة. يستخدم كدهان أولي لجميع الاسطح الخشبية الداخلية والخارجية والتي تحتاج الي قوة ملاء عالية.

المميزات

- قدرة عالية علي ملاء وغلط المسام – قوة الصلابة – سرعة الجفاف – سهولة الصنفرة – حماية وعزل الزيوت التي تقوم بافرازها بعض انواع الخشب – مقاومة عالية للظروف الجوية.

طريقة الاستخدام

- يجب ان يكون السطح نظيفا و جاف وخالي من الاتربة والشحومات والزيوت.
- يتم صنفرة السطح بأستخدام صنفرة رقم 320 ثم التخفيف .
- نسبة الخلط

ثربولي يوريثان	مصلب	سيلر بولي يوريثان
25	50	100

- يتم التطبيق بإستخدام مسدس رش قطر الفونية من 1,5 – 1,8 مم.
- يتم رش عدد 2 وجه بحيث يكون زمن إعادة الدهان 5 دقائق.
- يتم صنفرة السطح بأستخدام صنفرة رقم 320 بعد تمام الجفاف.

وقت الجفاف

جفاف كلي	جفاف سطحي	زمن الجفاف
4 ساعات	2 ساعة	عند درجة حرارة 25° م

معدل التغطية

- (6 – 8) م²/كجم

لقد اعطيت هذه المعلومات طبقا للتجارب المعملية وظروف الانتاج والتطبيق الخاصة بنا. جميع البيانات المذكورة اعلاه لا بد من تعديلها طبقا للظروف المختلفة. أي التزامات، بما في ذلك حقوق براءات الاختراع، يمكن استخلاصها من هذه الحقيقة لحالات فردية.



المواصفات الفنية 2015/11

الصلاحية

- عامان من تاريخ الانتاج في ظروف مناسبة للتخزين في درجة حرارة 25° سلزيوس.

تحذيرات

- تحفظ العبوة بعيدا عن متناول الاطفال و يحذر إستخدام العبوة الفارغة في الإستعمالات الغذائية.

لقد اعطيت هذه المعلومات طبقا للتجارب المعملية وظروف الانتاج والتطبيق الخاصة بنا. جميع البيانات المذكورة أعلاه لا بد من تعديلها طبقا للظروف المختلفة. أي التزامات، بما في ذلك حقوق براءات الاختراع، يمكن استخلاصها من هذه الحقيقة لحالات فردية.

Violette for chemical industries.

Tel: (+2) 03 46 222 30, Fax: (+2) 03 46 222 40

www.violettecoatings.com