سيلر بولي ايستر شفاف

الوصف

- سيلر شفاف مصنع من اجود انواع راتنجات البولي ايستر والمواد المالئة. يستخدم للأثاث والاعمال الخشبية الداخلية حيث يعمل علي ملء وغلق مسام الخشب وتجهيز سطح ناعم ذو طبقة سميكة ومناسبة لإستقبال الدهان النهائي وخصوصا دهانات البولي يوريثان.

المميزات

- قدرة فائقة علي ملأ وغلق المسام – تجهيز سطح ذو طبقة سميكة - سهولة الصنفرة.

طريقة الأ ستخدام

- يجب ان يكون السطح نظيفا و جاف وخالي من الاتربة والشحومات والزيوت.
- يفضل بقوة استخدام عازل بولي يوريثان قبل استخدام سيلر بولي استر.
- نسبة الخلط

سيلر بولي ايستر	معجل	عامل حفاز	ثنر بولي ايستر
100	2	2	30

- يتم خلط سيلر بولي ايستر مع المعجل اولا ثم اضافة العامل الحفاز والثنر.
- اضافة المعجل والعامل الحفاز معا خطر جدا و يؤدي الي الأشتعال اللحظي.
- زمن التجلط 15 دقيقة.
- يستخدم مسدس رش قطر الفونية 1.8 – 2.5 مم
- يتم الصنفرة باستخدام صنفرة رقم 220 أو 320 للحصول علي سطح ناعم.

وقت الجفاف

زمن الجفاف	جفاف سطحي	جفاف كلي للصنفرة
عند درجة حرارة 25° م	60 – 90 دقيقة	≤ 10 ساعات

معدل التغطية

- (5 – 6) م2/كجم

لقد اعطيت هذه المعلومات طبقا للتجارب المعملية وظروف الانتاج والتطبيق الخاصة بنا. جميع البيانات المذكورة أعلاه لا بد من تعديلها طبقا للظروف المختلفة. أي التزامات، بما في ذلك حقوق براءات الاختراع، يمكن استخلاصها من هذه الحقيقة لحالات فردية.

Violette for chemical industries.
Tel: (+2) 03 46 222 30, Fax: (+2) 03 46 222 40
www.violettecoatings.com

الصلاحية

- عام من تاريخ الانتاج في ظروف مناسبة للتخزين في درجة حرارة 25° سلزيوس.

تحذيرات

تحفظ العبوة بعيدا عن متناول الاطفال و يحذر إستخدام العبوة الفارغة في الإ ستعملات الغذائية.

لقد اعطيت هذه المعلومات طبقا للتجارب المعملية وظروف الانتاج والتطبيق الخاصة بنا. جميع البيانات المذكورة أعلاه لا بد من تعديلها طبقا للظروف المختلفة.
أي التزامات، بما في ذلك حقوق براءات الاختراع، يمكن استخلاصها من هذه الحقيقة لحالات فردية.

Violette for chemical industries.
Tel: (+2) 03 46 222 30, Fax: (+2) 03 46 222 40
www.violettecoatings.com